

# RELATÓRIO DE ENSAIO LAT – EFEI –309/2022

REVISÃO 00

# CLIENTE:

CABELAUTO CONDUTORES ELÉTRICOS
RODOVIA ITAJUBÁ / LORENA, KM 05, S/N, MORRO GRANDE
ITAJUBÁ – MINAS GERAIS
CEP: 37502-700

AT.: SR. DANILO CARVALHO

#### **OBJETO SOB ENSAIO:**

AMOSTRA DE COBERTURA DE POLIETILENO

#### **CARACTERÍSTICAS DO OBJETO SOB ENSAIO:**

MASTER DE REPELENTE DE CUPIM E COBERTURA DE POLIETILENO COM MASTER DE CUPIM, NOVA E ENVELHECIDA.

# **ENSAIOS REALIZADOS:**

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO E QUÍMICA COMPARATIVA POR MEIO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR), SEGUINDO AS NORMAS ASTM E1252, ASTM E2310, E ABNT NBR 16094

ITAJUBÁ, 06 DE OUTUBRO DE 2022

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM A FUNÇÃO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE.
OS RESULTADOS SE REFEREM UNICAMENTE ÀS AMOSTRAS ENSAIADAS.
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 08 PÁGINAS.
É REQUERIDA SEMPRE A REPRODUÇÃO COMPLETA DO PRESENTE DOCUMENTO.

LAT - EFEI

### ENSAIOS DE FTIR

RELATÓRIO: Nº 309/2022 REVISÃO 00

#### DADOS DA AMOSTRA:

AMOSTRA: COBERTURA DE POLIETILENO

FABRICANTE: CABELAUTO CONDUTORES ELÉTRICOS S/A
CLIENTE: CABELAUTO CONDUTORES ELÉTRICOS S/A

# PROCEDIMENTOS DE ENSAIO

# ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

O ENSAIO FOI REALIZADO CONFORME PRESCRITO NAS NORMAS ASTM E1252, ASTM E2310, E ABNT NBR 16094. A AMOSTRA FOI CORTADA EM DIMENSÕES DE 5X5 mm E COLOCADA ACIMA DO CRISTAL DE ATR.

OS PARÂMETROS DA ANÁLISE FORAM OS SEGUINTES VALORES:

- TEMPERATURA AMBIENTE: 23 °C;
- UMIDADE RELATIVA DO AR: 60,0 %;
- ESPECTRO: MÉDIA DE 42 ESPECTROS;
- RESOLUÇÃO: 8 cm<sup>-1</sup>;
- FAIXA DE NÚMERO DE ONDA: DE 4000 cm<sup>-1</sup> A 650 cm<sup>-1</sup>.

NO ESPECTRO FOI REALIZADA CORREÇÃO DE CO<sub>2</sub>, UMIDADE E PROCEDIMENTO MATEMÁTICO PARA SUAVIZAR O ESPECTRO FTIR.

#### **EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**

# ESPECTRÔMETRO DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

FABRICANTE: SHIMADZU MODELO: IR TRACER 100

ACESSÓRIO DE REFLETÂNCIA TOTAL ATENUADA (ATR), CONSTITUÍDO POR UM CRISTAL MISTO DE DIAMANTE/ZNSE

# **EM BRANCO**

DATA: 06/10/2022	LAT - EFEI	INSPEÇÃO
Página 02 de 08	Nº da Amostra: -/-	

Ensaio de Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) Cobertura de polietileno no cabo

A AMOSTRA UTILIZADA FOI A SUPERFÍCIE INTERNA A COBERTURA DE POLIETILENO RETIRADA DE UM CABO, MOSTRADA NA FIGURA 1.

O ESPECTRO OBTIDO É APRESENTADO A PARTIR DO GRÁFICO QUE CORRELACIONA PORCENTAGEM DE TRANSMITÂNCIA (EIXO DAS ORDENADAS) POR NÚMERO DE ONDA (cm<sup>-1</sup>) (EIXO DAS ABSCISSAS).

A FIGURA 2 MOSTRA O ESPECTRO FTIR-ATR DA AMOSTRA DE COBERTURA DE POLIETILENO ENTRE 4000 cm<sup>-1</sup> a 650 cm<sup>-1</sup>. O assinalamento das bandas e os respectivos modos de movimento VIBRACIONAL, ASSIM COMO O ASSINALAMENTO DA LIGAÇÃO QUÍMICA CORRESPONDENTE SÃO RESUMIDOS NA TABELA 1.



FIGURA 1 – AMOSTRA DE COBERTURA DE POLIETILENO ANALISADA POR FTIR

AS BANDAS DE VIBRAÇÃO OBSERVADAS NO ESPECTRO FTIR-ATR (FIG.2), E ASSINALADAS NA TABELA 1 CONFIRMAM A ESTRUTURA QUÍMICA DA CADEIA DE POLIETILENO, PE.




FIGURA 2 – ESPECTRO FTIR DA COBERTURA DE POLIETILENO

DATA: 06/10/2022	LAT - EFEI	INSPEÇÃO
Página 03 de 08	N° da Amostra: -/-	

LAT - EFEI

# **ENSAIOS DE FTIR**

RELATÓRIO: Nº 309/2022 REVISÃO 00

ENSAIO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) COBERTURA DE POLIETILENO NO CABO

TABELA 1 – ASSINALAMENTO DAS BANDAS DO ESPECTRO FTIR MOSTRADO NA FIGURA 2

NÚMERO DE ONDA (cm <sup>-1</sup> )	MODO DE MOVIMENTO VIBRACIONAL	LIGAÇÃO QUÍMICA
2914	ESTIRAMENTO ASSIMÉTRICO	
2846	ESTIRAMENTO SIMÉTRICO	
1464	DEFORMAÇÃO SIMÉTRICA NO PLANO (TESOURA)	C-H do grupo -CH2-
715	DEFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA NO PLANO (BALANÇO)	

# Ensaio de Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) Master de repelente de cupim

A AMOSTRA DE MASTER DE REPELENTE DE CUPIM NA FORMA DE PELLETS, COMO ILUSTRADO NA FIGURA 3, FOI ANALISADA NA SUPERFÍCIE.

A FIGURA 4 MOSTRA O ESPECTRO FTIR-ATR NA FAIXA DE 4000 cm<sup>-1</sup> A 650 cm<sup>-1</sup>. O ASSINALAMENTO DAS BANDAS E OS RESPECTIVOS MODOS DE MOVIMENTO VIBRACIONAL, ASSIM COMO O ASSINALAMENTO DA LIGAÇÃO QUÍMICA CORRESPONDENTE SÃO RESUMIDOS NA TABELA 2.



FIGURA 3 – AMOSTRA DE MASTER DE REPELENTE DE CUPIM FOI ANALISADA POR FTIR




FIGURA 4. ESPECTRO FTIR DA SUPERFÍCIE DO MASTER DE REPELENTE

DATA: 06/10/2022	LAT - EFEI	INSPEÇÃO
Página 04 de 08	Nº da Amostra: -/-	

RELATÓRIO: Nº 309/2022 Revisão 00

ENSAIO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) MASTER DE REPELENTE DE CUPIM

TABELA 2. ASSINALAMENTO DAS BANDAS DO ESPECTRO FTIR MOSTRADO NA FIGURA 4

NÚMERO DE ONDA (CM <sup>-1</sup> )	MODO DE MOVIMENTO VIBRACIONAL	LIGAÇÃO QUÍMICA	
3095, 3063, 3032	ESTIRAMENTO SIMÉTRICO =C-H, DE CARBONO		
2914	ESTIRAMENTO ASSIMÉTRICO	C-H do grupo -CH2-	
2846	ESTIRAMENTO SIMÉTRICO	CARBONO SP <sup>3</sup>	
1735	ESTIRAMENTO SIMÉTRICO	C=O	
1645, 1590, 1500, 1459	ESTIRAMENTO SIMÉTRICO	C=C, ACOPLAMENTO DAS VIBRAÇÕES DAS LIGAÇÕES NO ANEL AROMÁTICO	
1330, 1291, 1261	Deformação de dobragem fora do plano	C-H	
1180, 1053	ESTIRAMENTO ASSIMÉTRICO E SIMÉTRICO	C-O	
958, 858, 756	DEFORMAÇÃO DE DOBRAGEM FORA DO PLANO	C-H	
		PADRÃO DE ANEL AROMÁTICO MONO-SUBSTITUÍDO	
690	DEFORMAÇÃO FORA DO PLANO	ANEL AROMÁTICO	

As bandas observadas no espectro FTIR sugerem que a substância apresenta anel aromático, e grupos carbonila (C=O) e éter (C-O).

# Ensaio de Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) Cobertura de polietileno do cabo com Master de repelente de cupim "nova" e "envelhecida

A ANÁLISE DA ESTRUTURA QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE COBERTURA DE POLIETILENO COM MASTER DE REPELENTE DE CUPIM "NOVA" E "ENVELHECIDA", TAMBÉM FORAM INVESTIGADAS NA SUPERFÍCIE INTERNA (SEMELHANTE AO CORTE MOSTRADO NA FIGURA 1). OS ESPECTROS FTIR SÃO APRESENTADOS NAS FIGURAS 5 E 6. EM AMBOS OS ESPECTROS FOI CALCULADA A ÁREA (USANDO O SOFTWARE ORIGIN®) DA BANDA DE VIBRAÇÃO DOS SINAIS QUE ATRIBUÍMOS AO MASTER DE REPELENTE, TODAS ESTAS ÁREAS SÃO RELACIONADAS COM A BANDA EM 2914 CM-1 DO POLIETILENO, RELATIVA À VIBRAÇÃO C-H.

A FIGURA 5 MOSTRA O ESPECTRO FTIR DA COBERTURA DE POLIETILENO CONTENDO O MASTER DE REPELENTE DE CUPIM, CHAMADA DE "NOVA", POIS NÃO PASSOU POR PROCESSO DE ENVELHECIMENTO. NESTE ESPECTRO SE OBSERVAM AS BANDAS CARACTERÍSTICAS DO POLIETILENO, RELATIVAS ÀS DIFERENTES VIBRAÇÕES DO GRUPO -CH2- DA CADEIA, ASSINALADAS NA TABELA 1.

APARECENDO 3 NOVAS BANDAS DE VIBRAÇÃO EM: 1737 cm<sup>-1</sup> e 1360 cm<sup>-1</sup>/1237 cm<sup>-1</sup>, relativas ÀS VIBRAÇÕES DAS LIGAÇÕES C=O E C-H, RESPECTIVAMENTE. AMBAS AS VIBRAÇÕES FORAM OBSERVADAS NO MASTER DE REPELENTE (FIGURA 4, TABELA 2). ESTE RESULTADO CONFIRMA A PRESENÇA DO MASTER DE REPELENTE DE CUPIM NA COBERTURA DE POLIETILENO DO CABO.

A FIGURA 6 MOSTRA O ESPECTRO FTIR DA COBERTURA DE POLIETILENO CONTENDO O MASTER DE REPELENTE DE CUPIM APÓS O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO, SENDO CHAMADA DE "ENVELHECIDA".

DATA: 06/10/2022	LAT - EFEI	INSPEÇÃO
Página 05 de 08	Nº da Amostra: -/-	

RELATÓRIO: Nº 309/2022 REVISÃO 00

ENSAIO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

COBERTURA DE POLIETILENO DO CABO COM MASTER DE REPELENTE DE CUPIM "NOVA" E "ENVELHECIDA




FIGURA 5 – ESPECTRO FTIR DA COBERTURA DE POLIETILENO COM MASTER DE REPELENTE DE CUPIM "NOVA"




FIGURA 6. ESPECTRO FTIR DA COBERTURA DE POLIETILENO COM MASTER DE REPELENTE DE CUPIM "ENVELHECIDA"

O ESPECTRO FTIR DA FIGURA 6 É SEMELHANTE AO DA COBERTURA DE POLIETILENO CONTENDO O MASTER DE CUPIM "NOVA". CONFIRMANDO QUE APÓS O ENVELHECIMENTO O MASTER DE REPELENTE DE CUPIM PODE SER IDENTIFICADO NA COBERTURA DO CABO.

A INTENSIDADE DA BANDA CARBONILA (C=O) EM 1737 cm<sup>-1</sup>, RELATIVA AO MASTER DE CUPIM, APARECE COM MAIOR INTENSIDADE NO ESPECTRO FTIR DA FIGURA 6. A RAZÃO RELATIVA ENTRE A ÁREA DA BANDA C=O EM 1737 cm<sup>-1</sup> E UMA BANDA DO POLIETILENO (ESTIRAMENTO DE C-H) EM 2914 cm<sup>-1</sup> FOI DETERMINADA. ESTA ANÁLISE É REALIZADA POIS NO ESPECTRO FTIR PARECE TER ACONTECIDO UM AUMENTO DA INTENSIDADE DA BANDA C=O NA FIGURA 6, APÓS O ENVELHECIMENTO. OS RESULTADOS SÃO APRESENTADOS NA TABELA 3.

DATA: 06/10/2022	LAT - EFEI	INSPEÇÃO
Página 06 de 08	N° da Amostra: -/-	

RELATÓRIO: Nº 309/2022 REVISÃO 00

Ensaio de Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) Cobertura de polietileno do cabo com Master de repelente de cupim "nova" e "envelhecida

TABELA 3. RAZÃO ENTRE ÁREAS, BANDAS C=O E C-H, ESPECTROS FTIR (FIGURA 5 E 6)

COBERTURA DE POLIETILENO DO CABO COM MASTER DE REPELENTE DE CUPIM	ÁREA BANDA (C=O) 1737 CM <sup>-1</sup> (A <sub>1737</sub> )	ÁREA BANDA (C- H) 2914 CM <sup>-1</sup> (A <sub>2914</sub> )	A <sub>1737</sub> / A <sub>2914</sub>
Nova	55,97	1019,00	0,05
Envelhecida	120,50	1014,00	0,12

A TABELA 3 MOSTRA QUE UM LIGEIRO AUMENTO NA INTENSIDADE DA BANDA CARBONILA NA COBERTURA DE POLIETILENO APÓS O ENVELHECIMENTO. ESTE AUMENTO PODE SER DEVIDO AO PROCESSO DE TERMO-OXIDAÇÃO DA COBERTURA DE POLIETILENO DO CABO, ORIGINADO PELO ENVELHECIMENTO.

PARA CONCLUIR QUE O AUMENTO NA INTENSIDADE DA BANDA CARBONILA NÃO INTERFERE NA DETERMINAÇÃO DO MASTER DE REPELENTE DE CUPIM NA COBERTURA DO CABO ENVELHECIDA DETERMINAMOS AS RAZÕES DAS ÁREAS DAS BANDAS DE VIBRAÇÃO C-H DO MASTER DE REPELENTE. QUE APARECEM NO ESPECTRO FTIR DA COBERTURA DE POLIETILENO. OS VALORES ENCONTRADOS PARA A RAZÃO A 1360/A 2914 E A 1237/A 2914 EM AMBOS OS CABOS FORAM:

- Cobertura de polietileno contendo master de repelente "novo"  $A_{1360}$  /  $A_{2914}$ = 0,03 e  $A_{1237}$  /  $A_{2914}$ = 0,07.
- COBERTURA DE POLIETILENO CONTENDO MASTER DE REPELENTE "ENVELHECIDO"  $A_{1360}$  /  $A_{2914}$ = 0,03 E  $A_{1237}$  /  $A_{2914}$ = 0,04.

OS VALORES ENCONTRADOS SÃO MUITO PRÓXIMOS. ESTES VALORES TÊM UMA RELAÇÃO DIRETA COM A CONCENTRAÇÃO DO MASTER DE REPELENTE NAS COBERTURAS DE POLIETILENO DOS CABOS ANTES E APÓS O ENVELHECIMENTO.

### CONCLUSÕES

A ANÁLISE POR FTIR-ATR DAS COBERTURAS DE POLIETILENO DOS CABOS SEM E COM MASTER DE REPELENTE DE CUPIM FOI SATISFATÓRIA PARA IDENTIFICAR A PRESENÇA DO MASTER DE REPELENTE NO CABO.

AS BANDAS DE VIBRAÇÃO DAS LIGAÇÕES C=O EM 1737 cm<sup>-1</sup> E, C-H EM 1360 cm<sup>-1</sup> E 1237 cm<sup>-1</sup>, IDENTIFICADAS NA ESTRUTURA QUÍMICA DO MASTER DE REPELENTE DE CUPIM E, AUSENTES NA COBERTURA DE POLIETILENO, FORAM IDENTIFICADAS NA COBERTURA DE POLIETILENO CONTENDO O MASTER DE REPELENTE.

INDEPENDENTE DO ENVELHECIMENTO, DEVIDO AO PROCESSO DE TERMO OXIDAÇÃO DA COBERTURA DE POLIETILENO DO CABO CONTENDO O MASTER DE REPELENTE, O FTIR FOI SENSÍVEL NA IDENTIFICAÇÃO DAS BANDAS DE VIBRAÇÃO DAS LIGAÇÕES C=O EM 1737 cm<sup>-1</sup> e, C-H em 1360 cm<sup>-1</sup> e 1237 cm<sup>-1</sup>, do master de repelente no cabo envelhecido, confirmando a presença do master de repelente de cupim após o envelhecimento.

# **EM BRANCO**

DATA: 06/10/2022	LAT - EFEI	INSPEÇÃO
Página 07 de 08	Nº da Amostra: -/-	

LAT - EFEI

# ENSAIOS DE FTIR

RELATÓRIO: Nº 309/2022 REVISÃO 00

**EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO:** 

LAT - EFEI

CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A

Profa Dra Maria Elena Leyva Gonzalez

SR. DANILO CARVALHO

DOCUMENTO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA ATRAVÉS DE ENVIO DE E-MAIL PARA: CONTATO@LAT-EFEI.ORG.BR

**DE 2022** DE

**EXECUÇÃO:** 

**EMISSÃO:** 

**CONFORME DOCUMENTO:** 

NÚMERO DE ORIGINAIS EMITIDOS: 01

SDP/182/PR/2022 DE 02/09/2022

DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2022

LOCAL:

Universidade Federal de Itajubá LAT-EFEI - LABORATÓRIO DE ALTA TENSÃO AVENIDA BPS 1303, BAIRRO PINHEIRINHO ITAJUBÁ – MINAS GERAIS

CEP 37500-903

COORDENADOR EM EXERCÍCIO:

DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2022

ENGº. ESTÁCIO TAVARES WANDERELEY NETO

ORIGINAIS: LAT- EFEI

DATA: 06/10/2022	LAT - EFEI	INSPEÇÃO
Página 08 de 08	Nº da Amostra: -/-	